



## MTB2500980

**Typ:** Kurze Spiralbohrer

d1	d2	l1	l2
9,80	9,80	89	43,00

Innenkühlungen	Schnitt	Spitzenwinkel	Spiralwinkel	Schneide Z
Nein	Recht	118°	25°	2

Beschichtet	Beschichtungsart	Material	Material Typ	Norm
Nein	-	Hartmetall	SMG 10	DIN 6539

Bearbeitende Materialien				
Cod.	Materialart	Bearbeitbarkeit	Schnittgeschwindigkeit Vc	Vorschub pro Umdrehung fn
		Empfohlen Teilweise empfohlen Nicht empfohlen	(m/min)	(mm/giro)
<b>P01</b>	Unlegierte Stähle bis 800 N / mm <sup>2</sup>		40 : 60	0,05 - 0,08
<b>P02</b>	Niedriglegierte Stähle von 800 N / mm <sup>2</sup> bis 1100 N / mm <sup>2</sup>		30 : 50	0,03 - 0,06
<b>P03</b>	Hochlegierte Stähle von 1100 N / mm <sup>2</sup> bis 1400 N / mm <sup>2</sup>		20 : 40	0,03 - 0,06
<b>M01</b>	Ferritische rostfreie Stähle		15 : 30	0,04 - 0,08
<b>M02</b>	Martensitische rostfreie Stähle		15 : 30	0,04 - 0,08
<b>M03</b>	Martensitische rostfreie Stähle - PH		15 : 30	0,04 - 0,08
<b>M04</b>	Austenitische rostfreie Stähle		15 : 30	0,04 - 0,08
<b>K01</b>	Grau / Lamellengusseisen		30 : 50	0,06 - 0,09
<b>K02</b>	Knotiges / knotiges Gusseisen		30 : 50	0,06 - 0,09
<b>N01</b>	Gezeichnete Aluminiumlegierungen		60 : 100	0,08 - 0,13
<b>N02</b>	Aluminiumdruckgusslegierungen		50 : 80	0,06 - 0,09
<b>N03</b>	Kupfer		30 : 60	0,08 - 0,13
<b>N04</b>	Messing - Bronze		40 : 70	0,08 - 0,13
<b>N05</b>	Bleifreies Messing		30 : 60	0,08 - 0,13
<b>S01</b>	Superlegierungen (Inconel - Hastelloy - Nimonic)		-	-
<b>S02</b>	Reines Titan (Klasse 2 - Klasse 4)		-	-
<b>S03</b>	Titanlegierungen (Klasse 5)		-	-
<b>S04</b>	Kobaltchromlegierungen		-	-
<b>H01</b>	Gehärtete Stähle bis 55 HRC		-	-
<b>H02</b>	Gehärtete Stähle ab 55 HRC		-	-