



TA80300270

Typ: Bohrer ohne Kühlkanälen für Stahl

d1	d2	l1	l2	l3
2,70	3,00	50	18,00	19,80

Innenkühlungen	Schnitt	Spitzenwinkel	Spiralwinkel	Schneide Z
Nein	Recht	130°	35°	2

Beschichtet	Beschichtungsart	Material	Materialart	Norm
Ja	Alcrona	MD	SMG 10	TUSA

Bearbeitende Materialien				
Cod.	Materialart	Bearbeitbarkeit	Schnittgeschwindigkeit V _c	Vorschub pro Umdrehung f _n
		Empfohlen Teilweise empfohlen Nicht empfohlen	(m/min)	(mm/Umdrehung)
P01	Unlegierte Stähle bis 800 N / mm ²		35 : 65	0.023-0.035
P02	Niedriglegierte Stähle von 800 N / mm ² bis 1100 N / mm ²		28 : 55	0.021-0.032
P03	Hochlegierte Stähle von 1100 N / mm ² bis 1400 N / mm ²		23 : 50	0.018-0.03
M01	Ferritische rostfreie Stähle		28 : 55	0.016-0.028
M02	Martensitische rostfreie Stähle		20 : 35	0.016-0.028
M03	Martensitische rostfreie Stähle - PH		20 : 35	0.016-0.028
M04	Austenitische rostfreie Stähle		20 : 35	0.016-0.028
K01	Grau / Lamellengusseisen		35 : 65	0.023-0.035
K02	Knotiges / knotiges Gusseisen		30 : 55	0.020-0.032
N01	Gezeichnete Aluminiumlegierungen		45 : 80	0.018-0.030
N02	Aluminiumdruckgusslegierungen		45 : 70	0.020-0.035
N03	Kupfer		35 : 65	0.018-0.032
N04	Messing - Bronze		35 : 65	0.015-0.025
N05	Bleifreies Messing		40 : 70	0.018-0.032
S01	Superlegierungen (Inconel - Hastelloy - Nimonic)		23 : 50	0.018-0.030
S02	Reines Titan (Klasse 2 - Klasse 4)		18 : 35	0.010-0.018
S03	Titanlegierungen (Klasse 5)		18 : 35	0.010-0.018
S04	Kobaltchromlegierungen		12 : 20	0.010-0.018
H01	Gehärtete Stähle bis 55 HRC		12 : 20	0.010-0.018
H02	Gehärtete Stähle ab 55 HRC		-	-