



TTD2060490E

Typ: Punta elicoidale ad alte prestazioni con canalini corta

d1	d2	l1	l2	l3
4,90	6,00	85,0	21,60	45,60

Innenkühlungen	Schnitt	Spitzenwinkel	Spiralwinkel	Schneide Z
Ja	Recht	130°	-	2

Beschichtet	Beschichtungsart	Material	Material Typ	Norm
Ja	Alcrona	Hartmetall	SMG SP	TUSA

Bearbeitende Materialien				
Cod.	Materialart	Bearbeitbarkeit	Schnittgeschwindigkeit Vc	Vorschub pro Umdrehung fn
		Empfohlen Teilweise empfohlen Nicht empfohlen	(m/min)	(mm/Umdrehung)
P01	Unlegierte Stähle bis 800 N / mm ²		50 : 80	0.20-0.22
P02	Niedriglegierte Stähle von 800 N / mm ² bis 1100 N / mm ²		45 : 65	0.19-0.21
P03	Hochlegierte Stähle von 1100 N / mm ² bis 1400 N / mm ²		40 - 60	0.18-0.20
M01	Ferritische rostfreie Stähle		35 - 50	0.13-0.14
M02	Martensitische rostfreie Stähle		30 - 45	0.13-0.14
M03	Martensitische rostfreie Stähle - PH		30 - 45	0.13-0.14
M04	Austenitische rostfreie Stähle		30 - 45	0.12-0.13
K01	Grau / Lamellengusseisen		80 - 100	0.20-0.22
K02	Knotiges / knotiges Gusseisen		80 - 100	0.20-0.22
N01	Gezeichnete Aluminiumlegierungen		100 : 160	0.155-0.16
N02	Aluminiumdruckgusslegierungen		80 : 140	0.165-0.18
N03	Kupfer		60 : 100	0.145-0.16
N04	Messing - Bronze		80 : 140	0.17-0.185
N05	Bleifreies Messing		60 : 120	0.15-0.165
S01	Superlegierungen (Inconel - Hastelloy - Nimonic)		20 : 40	-
S02	Reines Titan (Klasse 2 - Klasse 4)		10 : 25	0.09-0.10
S03	Titanlegierungen (Klasse 5)		15 - 30	0.11-0.12
S04	Kobaltchromlegierungen		35 - 50	0.11-0.12
H01	Gehärtete Stähle bis 55 HRC		20 - 30	0.035-0.04
H02	Gehärtete Stähle ab 55 HRC		-	0.035-0.04