



TTD2150155

Typ: Extralange Hochleistungs-Spiralbohrer mit Kühlmittelloch

d1	d2	l1	l2
1,55	3,00	65	26,75

Innenkühlungen	Schnitt	Spitzenwinkel	Spiralwinkel	Schneide Z
Ja	Recht	140°	30°	2

Beschichtet	Beschichtungsart	Material	Material Typ	Norm
Ja	TiAlN	Hartmetall	SMG SP	TUSA

Bearbeitende Materialien				
Cod.	Materialart	Bearbeitbarkeit	Schnittgeschwindigkeit Vc	Vorschub pro Umdrehung fn
		Empfohlen Teilweise empfohlen Nicht empfohlen	(m/min)	(mm/giro)
P01	Unlegierte Stähle bis 800 N / mm ²		45 : 75	0.12
P02	Niedriglegierte Stähle von 800 N / mm ² bis 1100 N / mm ²		40 : 70	0.115
P03	Hochlegierte Stähle von 1100 N / mm ² bis 1400 N / mm ²		35 : 70	0.105
M01	Ferritische rostfreie Stähle		30 : 50	0.04
M02	Martensitische rostfreie Stähle		30 : 50	0.065
M03	Martensitische rostfreie Stähle - PH		30 : 50	0.025
M04	Austenitische rostfreie Stähle		20 : 40	0.025
K01	Grau / Lamellengusseisen		20 : 60	0.205
K02	Knotiges / knotiges Gusseisen		15 : 40	0.205
N01	Gezeichnete Aluminiumlegierungen		100 : 300	0.07
N02	Aluminiumdruckgusslegierungen		80 : 250	0.09
N03	Kupfer		60 : 120	0.07
N04	Messing - Bronze		80 : 140	0.09
N05	Bleifreies Messing		80 : 140	0.105
S01	Superlegierungen (Inconel - Hastelloy - Nimonic)		15 : 25	0.015
S02	Reines Titan (Klasse 2 - Klasse 4)		15 : 25	0.05
S03	Titanlegierungen (Klasse 5)		15 : 30	0.05
S04	Kobaltchromlegierungen		15 : 30	0.02
H01	Gehärtete Stähle bis 55 HRC		20 : 40	0.015
H02	Gehärtete Stähle ab 55 HRC		15 : 30	-