











TTMCR90040

Typ: Radius Fase

d1	d2	r	l1	12
4,00	6,00	2,00	70	70

Innenkühlungen	Schnitt	Spiralwinkel	Schneide Z
Nein	Recht	10°	3

Beschichtet	Beschichtungsart	Material	Materialart	Norm
Ja	Alcrona	MD	SMG 10	TUSA









Cod.	Materialart	Bearbeitbarkeit	Schnittgeschwindigkeit Vc	Vorschub pro Umdrehung fn
		Empfohlen Teilweise empfohlen Nicht empfohlen	(m/min)	(mm/Umdrehung)
P01	Unlegierte Stähle bis 800 N / mm2		120	0,040
P02	Niedriglegierte Stähle von 800 N / mm2 bis 1100 N / mm2		100	0,0300
P03	Hochlegierte Stähle von 1100 N / mm2 bis 1400 N / mm2		80	0,0300
M01	Ferritische rostfreie Stähle		50	0,0300
M02	Martensitische rostfreie Stähle		80	0,0300
МОЗ	Martensitische rostfreie Stähle - PH		-	-
M04	Austenitische rostfreie Stähle		50	0,0300
K01	Grau / Lamellengusseisen		60	0,0300
K02	Knotiges / knotiges Gusseisen		60	0,0300
N01	Gezeichnete Aluminiumlegierungen		200	0,040
N02	Aluminiumdruckgusslegierungen		200	0,040
N03	Kupfer		40	0,030
N04	Messing - Bronze		200	0,040
N05	Bleifreies Messing		40	0,040
501	Superlegierungen (Inconel - Hastelloy - Nimonic)		40	0,030
502	Reines Titan (Klasse 2 - Klasse 4)		40	0,030
503	Titanlegierungen (Klasse 5)		40	0,030
504	Kobaltchromlegierungen		50	0,0300
H01	Gehärtete Stähle bis 55 HRC		60	0,020
H02	Gehärtete Stähle ab 55 HRC		-	-