



## MS32000220

**Tipo:** Microfresa

d1	d2	l1	l2
2,20	3,00	39	4,40

Fori di lubrificazione	Taglio	Angolo spirale	Taglienti Z
No	Destro	30°	3

Rivestito	Tipo rivestimento	Materiale	Tipo materiale	Norma
Si	ALCRONOS	MD	SMG SP	TUSA

**Materiali Lavorabili**

Cod.	Tipo materiale	Lavorabilità	Velocità di taglio Vc	Avanzamento al giro fn
		Consigliato Parz. consigliato Non consigliato	(m/min)	(mm/dente)
<b>P01</b>	Acciai non legati fino a 800 N/mm2	●	60 : 90	0.015 - 0.030
<b>P02</b>	Acciai debolmente legati da 800 N/mm2 a 1100 N/mm2	●	60 : 90	0.015 - 0.030
<b>P03</b>	Acciai fortemente legati da 1100 N/mm2 a 1400 N/mm2	●	40 : 60	0.015 - 0.030
<b>M01</b>	Acciai inossidabili ferritici	●	50 : 70	0.010 - 0.030
<b>M02</b>	Acciai inossidabili martensitici	●	50 : 70	0.010 - 0.030
<b>M03</b>	Acciai inossidabili martensitici - PH	●	50 : 70	0.010 - 0.030
<b>M04</b>	Acciai inossidabili austenitici	●	50 : 70	0.010 - 0.030
<b>K01</b>	Ghisa grigia/lamellare	●	90 : 120	0.020 - 0.040
<b>K02</b>	Ghisa sferoidale/nodulare	●	90 : 120	0.020 - 0.040
<b>N01</b>	Leghe di alluminio trafilate	●	200 : 250	0.020 - 0.040
<b>N02</b>	Leghe di alluminio pressofuse	●	200 : 250	0.020 - 0.040
<b>N03</b>	Rame	●	140 : 180	0.020 - 0.040
<b>N04</b>	Ottone - Bronzo	●	140 : 180	0.020 - 0.040
<b>N05</b>	Ottone senza piombo	●	110 : 160	0.020 - 0.040
<b>S01</b>	Superleghe (Inconel - Hastelloy - Nimonic)	●	30 : 50	0.015 - 0.03
<b>S02</b>	Titanio puro (Grado 2 - Grado 4)	●	25 : 35	0.015 - 0.03
<b>S03</b>	Leghe di Titanio (Grado 5)	●	30 : 50	0.015 - 0.03
<b>S04</b>	Leghe di Cromo Cobalto	●	30 : 50	0.015 - 0.03
<b>H01</b>	Acciai temprati fino a 55 HRC	●	25 : 35	0.004-0.006
<b>H02</b>	Acciai temprati da 55 HRC	●	-	-