



MTB25N0044

Tipo: Elicoidale corta

d1	d2	l1	l2
0,44	0,44	30	5,00

Fori di lubrificazione	Taglio	Angolo punta	Angolo spirale	Taglienti Z
No	Destro	118°	25°	2

Rivestito	Tipo rivestimento	Materiale	Tipo materiale	Norma
No	-	MD	SMG 10	TUSA

Materiali Lavorabili				
Cod.	Tipo materiale	Lavorabilità	Velocità di taglio Vc	Avanzamento al giro fn
		Consigliato Parz. consigliato Non consigliato	(m/min)	(mm/giro)
P01	Acciai non legati fino a 800 N/mm2		40 : 60	0,005 - 0,01
P02	Acciai debolmente legati da 800 N/mm2 a 1100 N/mm2		30 : 50	0,003 - 0,008
P03	Acciai fortemente legati da 1100 N/mm2 a 1400 N/mm2		20 : 40	0,002 - 0,006
M01	Acciai inossidabili ferritici		15 : 30	0,002 - 0,006
M02	Acciai inossidabili martensitici		15 : 30	0,002 - 0,006
M03	Acciai inossidabili martensitici - PH		15 : 30	0,002 - 0,006
M04	Acciai inossidabili austenitici		15 : 30	0,002 - 0,006
K01	Ghisa grigia/lamellare		30 : 50	0,005 - 0,01
K02	Ghisa sferoidale/nodulare		30 : 50	0,005 - 0,01
N01	Leghe di alluminio trafilate		60 : 100	0,01 - 0,02
N02	Leghe di alluminio pressofuse		50 : 80	0,003 - 0,015
N03	Rame		30 : 60	0,01 - 0,02
N04	Ottone - Bronzo		40 : 70	0,01 - 0,02
N05	Ottone senza piombo		30 : 60	0,01 - 0,02
S01	Superleghe (Inconel - Hastelloy - Nimonic)		-	-
S02	Titanio puro (Grado 2 - Grado 4)		-	-
S03	Leghe di Titanio (Grado 5)		-	-
S04	Leghe di Cromo Cobalto		-	-
H01	Acciai temprati fino a 55 HRC		-	-
H02	Acciai temprati da 55 HRC		-	-