



MTB2700095

Tipo: Punta Pilota

d1	d2	d3	l1	l2	l3
0,95	3,00	2,00	53	1,90	5,10

Fori di lubrificazione	Taglio	Angolo punta	Angolo spirale	Taglienti Z
No	Destro	140°	25°	2

Rivestito	Tipo rivestimento	Materiale	Tipo materiale	Norma
Si	TiAlN	MD	SMG SP	TUSA

Materiali Lavorabili				
Cod.	Tipo materiale	Lavorabilità	Velocità di taglio Vc	Avanzamento al giro fn
		Consigliato Parz. consigliato Non consigliato	(m/min)	(mm/giro)
P01	Acciai non legati fino a 800 N/mm2		80 : 120	0,065
P02	Acciai debolmente legati da 800 N/mm2 a 1100 N/mm2		60 : 100	0,060
P03	Acciai fortemente legati da 1100 N/mm2 a 1400 N/mm2		40 : 80	0,035
M01	Acciai inossidabili ferritici		20 : 40	0,013
M02	Acciai inossidabili martensitici		25 : 50	0,023
M03	Acciai inossidabili martensitici - PH		20 : 30	0,013
M04	Acciai inossidabili austenitici		20 : 30	0,013
K01	Ghisa grigia/lamellare		80 : 120	0,065
K02	Ghisa sferoidale/nodulare		80 : 120	0,065
N01	Leghe di alluminio trafilate		150 : 200	0,050
N02	Leghe di alluminio pressofuse		150 : 200	0,045
N03	Rame		80 : 120	0,025
N04	Ottone - Bronzo		60 : 100	0,040
N05	Ottone senza piombo		100 : 140	0,025
S01	Superleghe (Inconel - Hastelloy - Nimonic)		20 : 40	0,002
S02	Titanio puro (Grado 2 - Grado 4)		20 : 40	0,020
S03	Leghe di Titanio (Grado 5)		15 : 30	0,030
S04	Leghe di Cromo Cobalto		20 : 40	0,010
H01	Acciai temprati fino a 55 HRC		20 : 40	0,006
H02	Acciai temprati da 55 HRC		15 : 30	0,002