



## MTB2700265

**Tipo:** Punta Pilota

| d1   | d2   | d3   | l1 | l2   | l3    |
|------|------|------|----|------|-------|
| 2,65 | 4,00 | 3,80 | 53 | 5,30 | 13,30 |

| Fori di lubrificazione | Taglio | Angolo punta | Angolo spirale | Taglienti Z |
|------------------------|--------|--------------|----------------|-------------|
| No                     | Destro | 140°         | 25°            | 2           |

| Rivestito | Tipo rivestimento | Materiale | Tipo materiale | Norma |
|-----------|-------------------|-----------|----------------|-------|
| Si        | TiAlN             | MD        | SMG SP         | TUSA  |

| Materiali Lavorabili |                                                     |                                                                                     |                       |                        |
|----------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|
| Cod.                 | Tipo materiale                                      | Lavorabilità                                                                        | Velocità di taglio Vc | Avanzamento al giro fn |
|                      |                                                     | <b>Consigliato</b><br><b>Parz. consigliato</b><br><b>Non consigliato</b>            | (m/min)               | (mm/giro)              |
| <b>P01</b>           | Acciai non legati fino a 800 N/mm2                  |    | 80 : 120              | 0,175                  |
| <b>P02</b>           | Acciai debolmente legati da 800 N/mm2 a 1100 N/mm2  |    | 60 : 100              | 0,170                  |
| <b>P03</b>           | Acciai fortemente legati da 1100 N/mm2 a 1400 N/mm2 |    | 40 : 80               | 0,110                  |
| <b>M01</b>           | Acciai inossidabili ferritici                       |    | 20 : 40               | 0,063                  |
| <b>M02</b>           | Acciai inossidabili martensitici                    |    | 25 : 50               | 0,088                  |
| <b>M03</b>           | Acciai inossidabili martensitici - PH               |    | 20 : 30               | 0,063                  |
| <b>M04</b>           | Acciai inossidabili austenitici                     |    | 20 : 30               | 0,063                  |
| <b>K01</b>           | Ghisa grigia/lamellare                              |   | 80 : 120              | 0,175                  |
| <b>K02</b>           | Ghisa sferoidale/nodulare                           |  | 80 : 120              | 0,175                  |
| <b>N01</b>           | Leghe di alluminio trafilate                        |  | 150 : 200             | 0,115                  |
| <b>N02</b>           | Leghe di alluminio pressofuse                       |  | 150 : 200             | 0,105                  |
| <b>N03</b>           | Rame                                                |  | 80 : 120              | 0,070                  |
| <b>N04</b>           | Ottone - Bronzo                                     |  | 60 : 100              | 0,095                  |
| <b>N05</b>           | Ottone senza piombo                                 |  | 100 : 140             | 0,075                  |
| <b>S01</b>           | Superleghe (Inconel - Hastelloy - Nimonic)          |  | 20 : 40               | 0,010                  |
| <b>S02</b>           | Titanio puro (Grado 2 - Grado 4)                    |  | 20 : 40               | 0,070                  |
| <b>S03</b>           | Leghe di Titanio (Grado 5)                          |  | 15 : 30               | 0,070                  |
| <b>S04</b>           | Leghe di Cromo Cobalto                              |  | 20 : 40               | 0,030                  |
| <b>H01</b>           | Acciai temprati fino a 55 HRC                       |  | 20 : 40               | 0,018                  |
| <b>H02</b>           | Acciai temprati da 55 HRC                           |  | 15 : 30               | 0,010                  |