















TA80300037

Tipo: Punta centesimale senza canalini per acciaio

| d1 | d2 | l1 | l2 | l3 |
|------|------|----|------|------|
| 0,37 | 3,00 | 38 | 1,50 | 1,70 |

| Fori di lubrificazione | Taglio | Angolo punta | Angolo spirale | Taglienti Z |
|------------------------|--------|--------------|----------------|-------------|
| No | Destro | 130° | 35° | 2 |

| Rivestito | Tipo rivestimento | Materiale | Tipo materiale | Norma |
|-----------|-------------------|-----------|----------------|-------|
| Si | ALCRONOS | MD | SMG 10 | TUSA |

| Materiali Lavorabili | | | | |
|----------------------|---|---|-----------------------|------------------------|
| Cod. | Tipo materiale | Lavorabilità | Velocità di taglio Vc | Avanzamento al giro fn |
| | | Consigliato Parz. consigliato Non consigliato | (m/min) | (mm/giro) |
| P01 | Acciai non legati fino a 800 N/mm2 |  | 5 : 12 | 0.003-0.008 |
| P02 | Acciai debolmente legati da 800 N/mm2 a 1100 N/mm2 |  | 4 : 9 | 0.002-0.007 |
| P03 | Acciai fortemente legati da 1100 N/mm2 a 1400 N/mm2 |  | 4 : 7 | 0.002-0.006 |
| M01 | Acciai inossidabili ferritici |  | 4 : 9 | 0.002-0.005 |
| M02 | Acciai inossidabili martensitici |  | 3 : 8 | 0.002-0.004 |
| M03 | Acciai inossidabili martensitici - PH |  | 3 : 8 | 0.002-0.004 |
| M04 | Acciai inossidabili austenitici |  | 3 : 8 | 0.002-0.004 |
| K01 | Ghisa grigia/lamellare |  | 5 : 12 | 0.003-0.008 |
| K02 | Ghisa sferoidale/nodulare |  | 4 : 10 | 0.002-0.007 |
| N01 | Leghe di alluminio trafilate |  | 6 : 19 | 0.002-0.006 |
| N02 | Leghe di alluminio pressofuse |  | 6 : 17 | 0.003-0.007 |
| N03 | Rame |  | 6 : 15 | 0.003-0.006 |
| N04 | Ottone - Bronzo |  | 6 : 15 | 0.002-0.005 |
| N05 | Ottone senza piombo |  | 7 : 18 | 0.003-0.006 |
| S01 | Superleghe (Inconel - Hastelloy - Nimonic) |  | 3 : 7 | 0.002-0.006 |
| S02 | Titanio puro (Grado 2 - Grado 4) |  | 5 : 8 | 0.002-0.004 |
| S03 | Leghe di Titanio (Grado 5) |  | 5 : 8 | 0.002-0.004 |
| S04 | Leghe di Cromo Cobalto |  | 3 : 7 | 0.002-0.004 |
| H01 | Acciai temprati fino a 55 HRC |  | 3 : 7 | 0.002-0.004 |
| H02 | Acciai temprati da 55 HRC |  | - | - |