



TTD2040145

Tipo: Punta elicoidale ad alte prestazioni con canali corta

| d1 | d2 | l1 | l2 |
|------|------|----|------|
| 1,45 | 3,00 | 42 | 9,10 |

| Fori di lubrificazione | Taglio | Angolo punta | Angolo spirale | Taglienti Z |
|------------------------|--------|--------------|----------------|-------------|
| Si | Destro | 140° | 25° | 2 |

| Rivestito | Tipo rivestimento | Materiale | Tipo materiale | Norma |
|-----------|-------------------|-----------|----------------|-------|
| Si | TISINOS | MD | SMG SP | TUSA |

| Materiali Lavorabili | | | | |
|----------------------|---|---|-----------------------|------------------------|
| Cod. | Tipo materiale | Lavorabilità | Velocità di taglio Vc | Avanzamento al giro fn |
| | | Consigliato Parz. consigliato Non consigliato | (m/min) | (mm/giro) |
| P01 | Acciai non legati fino a 800 N/mm2 |  | 45 : 75 | 0.15 |
| P02 | Acciai debolmente legati da 800 N/mm2 a 1100 N/mm2 |  | 40 : 70 | 0.14 |
| P03 | Acciai fortemente legati da 1100 N/mm2 a 1400 N/mm2 |  | 35 : 70 | 0.13 |
| M01 | Acciai inossidabili ferritici |  | 30 : 50 | 0.05 |
| M02 | Acciai inossidabili martensitici |  | 30 : 50 | 0.08 |
| M03 | Acciai inossidabili martensitici - PH |  | 30 : 50 | 0.03 |
| M04 | Acciai inossidabili austenitici |  | 20 : 40 | 0.03 |
| K01 | Ghisa grigia/lamellare |  | 20 : 60 | 0.25 |
| K02 | Ghisa sferoidale/nodulare |  | 15 : 40 | 0.25 |
| N01 | Leghe di alluminio trafilate |  | 100 : 300 | 0.09 |
| N02 | Leghe di alluminio pressofuse |  | 80 : 250 | 0.11 |
| N03 | Rame |  | 60 : 120 | 0.09 |
| N04 | Ottone - Bronzo |  | 80 : 140 | 0.11 |
| N05 | Ottone senza piombo |  | 80 : 140 | 0.13 |
| S01 | Superleghe (Inconel - Hastelloy - Nimonic) |  | 15 : 25 | 0.017 |
| S02 | Titanio puro (Grado 2 - Grado 4) |  | 15 : 25 | 0.06 |
| S03 | Leghe di Titanio (Grado 5) |  | 15 : 30 | 0.06 |
| S04 | Leghe di Cromo Cobalto |  | 15 : 30 | 0.02 |
| H01 | Acciai temprati fino a 55 HRC |  | 20 : 40 | 0.014 |
| H02 | Acciai temprati da 55 HRC |  | - | - |