



TTD2070105

Tipo: Punta rinforzata lunga

d1	d2	l1	l2
1,05	3,00	53	7,60

Fori di lubrificazione	Taglio	Angolo punta	Angolo spirale	Taglienti Z
No	Destro	140°	30°	2

Rivestito	Tipo rivestimento	Materiale	Tipo materiale	Norma
Si	TiAlN	MD	SMG SP	TUSA

Materiali Lavorabili				
Cod.	Tipo materiale	Lavorabilità	Velocità di taglio Vc	Avanzamento al giro fn
		Consigliato Parz. consigliato Non consigliato	(m/min)	(mm/giro)
P01	Acciai non legati fino a 800 N/mm2		80 : 120	0,105
P02	Acciai debolmente legati da 800 N/mm2 a 1100 N/mm2		60 : 100	0,105
P03	Acciai fortemente legati da 1100 N/mm2 a 1400 N/mm2		40 : 80	0,080
M01	Acciai inossidabili ferritici		20 : 40	0,020
M02	Acciai inossidabili martensitici		25 : 50	0,040
M03	Acciai inossidabili martensitici - PH		20 : 30	0,020
M04	Acciai inossidabili austenitici		20 : 30	0,020
K01	Ghisa grigia/lamellare		80 : 120	0,180
K02	Ghisa sferoidale/nodulare		80 : 120	0,180
N01	Leghe di alluminio trafilate		150 : 200	0,075
N02	Leghe di alluminio pressofuse		150 : 200	0,070
N03	Rame		80 : 120	0,050
N04	Ottone - Bronzo		60 : 100	0,065
N05	Ottone senza piombo		100 : 140	0,050
S01	Superleghe (Inconel - Hastelloy - Nimonic)		20 : 40	0,004
S02	Titanio puro (Grado 2 - Grado 4)		20 : 40	0,025
S03	Leghe di Titanio (Grado 5)		15 : 30	0,035
S04	Leghe di Cromo Cobalto		20 : 40	0,015
H01	Acciai temprati fino a 55 HRC		20 : 40	0,008
H02	Acciai temprati da 55 HRC		15 : 30	0,004