











TTD2070135

Tipo: Punta rinforzata lunga

d1	d2	l1	12
1,35	3,00	53	9,80

Fori di lubrificazione	Taglio	Angolo punta	Angolo spirale	Taglienti Z
No	Destro	140°	30°	2

Rivestito	Tipo rivestimento	Materiale	Tipo materiale	Norma
Si	TiAIN	MD	SMG SP	TUSA









Materi	ali Lavorabili			
Cod.	Tipo materiale	Lavorabilità	Velocità di taglio Vc	Avanzamento al giro fn
		Consigliato Parz. consigliato Non consigliato	(m/min)	(mm/giro)
P01	Acciai non legati fino a 800 N/mm2		80 : 120	0,135
P02	Acciai debolmente legati da 800 N/mm2 a 1100 N/mm2		60 : 100	0,135
P03	Acciai fortemente legati da 1100 N/mm2 a 1400 N/mm2		40 : 80	0,105
M01	Acciai inossidabili ferritici		20 : 40	0,045
M02	Acciai inossidabili martensitici		25 : 50	0,055
Моз	Acciai inossidabili martensitici - PH		20 : 30	0,045
M04	Acciai inossidabili austenitici		20 : 30	0,045
K01	Ghisa grigia/lamellare		80 : 120	0,215
K02	Ghisa sferoidale/nodulare		80 : 120	0,215
N01	Leghe di alluminio trafilate		150 : 200	0,095
N02	Leghe di alluminio pressofuse		150 : 200	0,075
ИОЗ	Rame		80 : 120	0,065
N04	Ottone - Bronzo		60 : 100	0,070
N05	Ottone senza piombo		100 : 140	0,060
S01	Superleghe (Inconel - Hastelloy - Nimonic)		20 : 40	0,005
S02	Titanio puro (Grado 2 - Grado 4)		20 : 40	0,035
S03	Leghe di Titanio (Grado 5)		15 : 30	0,045
504	Leghe di Cromo Cobalto		20 : 40	0,015
H01	Acciai temprati fino a 55 HRC		20 : 40	0,008
H02	Acciai temprati da 55 HRC		15 : 30	0,005